

A Mályi Glass Kft az alábbi vizsgálati eredményekkel rendelkezik:

1. Típus vizsgálati jegyzőkönyv TVB M-3033/2006
2. Vizsgálati jegyzőkönyv VJ M-92/2008
 - 4-16Argon-4LOW-E Prémium U érték: 1,0W/m²K
3. Vizsgálati jegyzőkönyv VJ M-916/09
 - 4 LOW-E-16Argon-4 LOW-E U érték: 0,94 W/m²K
 - 4LOW-E-12Argon-4-12Argon-4LOW-E U érték: 0,67 W/m²K
 - 4LOW-E-12Argon-4-14Argon-4LOW-E U érték: 0,67 W/m²K
4. Vizsgálati jegyzőkönyv VJ M-916/1/09
 - 4 LOW-E-16Krypton-4 LOW-E U érték: 0,83 W/m²K
 - 4LOW-E-12Krypton-4-12Krypton-4LOW-E U érték: 0,4 W/m²K
 - 4LOW-E-12Krypton-4-14Krypton-4LOW-E U érték: 0,39 W/m²K